

ОПИСАНИЕ

Однокомпонентная быстросохнущая грунт-эмаль на основе алкидно-уретанового лака.

ФУНКЦИИ

Применяется для защитно-декоративного покрытия металлических и бетонных конструкций, эксплуатируемых как внутри помещения, так и в открытой промышленной атмосфере. Применяется как самостоятельное покрытие, для внутренних и наружных поверхностей стальных конструкций или в качестве отделочного, декоративного слоя поверх грунтовки, когда к покрытию предъявляются повышенные требования по коррозионной стойкости. Рекомендовано для объектов нефтегазохимической отрасли, транспортного строительства (эстакад, автомобильных и железнодорожных мостов), металлургического комплекса, машиностроения, энергетики и других областей промышленности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	По каталогу RAL
Температура эксплуатации покрытия	от -60°C до +60°C
Внешний вид готового покрытия	Глянцевое. Сплошное, без трещин, отслоений и вздутий
Массовая доля нелетучих веществ*	61±5%
Объемная доля нелетучих веществ*	48±5%
Плотность* при температуре (20±2)°C	1,14±0,1 г/см ³
Теоретический расход	0,119 кг/м ² (9,58 м ² /л) на 50 мкм толщины сухой плёнки
Практический расход	Зависит от профиля шероховатости поверхности, формы изделия или группы сложности конструкции, метода и условий нанесения, толщины слоя, квалификации маляра и других факторов, влияющих на расход материала. от цвета)

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть очищены в соответствии с ГОСТ 9.402-2004. Необходимо удалить масло, жировые пятна, ржавчину, пыль, грязь и другие химических загрязнений.

Рекомендации по выбору подходящих грунтовок можно получить в технической службе ВекФорт.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Значение	Окружающая	Материал	Поверхность	Относительная влажность
Минимум	2°C	5°C	5°C	0%
Максимум	35°C	35°C	35°C	80%

ВАЖНО: Во время нанесения температура поверхности должна быть на 3°C выше точки росы.

ДЕТАЛИ НАНЕСЕНИЯ

Сопловое отверстие	0,009-0,017'' при безвоздушном распылении; 1,0-2,5 мм при пневматическом распылении.
Распыление:	Продукт однокомпонентный. Тщательно перемешайте миксером до однородной консистенции в течение 5 минут для удаления возможного после хранения осадка.
Разбавитель:	Рекомендуемые пропорции разбавления: безвоздушное распыление – без разбавления; пневматическое распыление – до 15% по массе; кисть, валик – без разбавления.

ВРЕМЯ СУШКИ

Параметр	При +23°C
Высыхание до исчезновения отлипа	1-3 ч
Высыхание до твердой пленки	6-8 ч

Приведенные данные могут использоваться только как рекомендуемые. В действительности, время высыхания может варьироваться в зависимости от толщины пленки, вентиляции, влажности, системы окраски, условий эксплуатации, механического воздействия и т.д.

ПРАВИЛА И УПАКОВКА

Вес товара	Вес нетто	20 кг
Условия хранения:	Температура окружающей среды 4°-43°C Относительная влажность 0-95% Хранить в помещении без попадания прямых солнечных лучей	
Срок годности*:	12 месяцев <i>* При соблюдении рекомендованных условий хранения и в оригинальной невскрытой упаковке</i>	



ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Информация, приведенная в настоящем документе, не рассчитана на то, чтобы быть полностью исчерпывающей и любой человек (организация), применяющий продукт для любой иной цели, не отраженной в данной документации без получения письменного подтверждения от завода-изготовителя относительно его пригодности действует на свой собственный страх и риск.

Любая гарантия, если она дается или конкретные сроки и условия продаж содержатся в гарантийном письме завода-изготовителя, которое может быть получено по запросу.

Завод старается гарантировать, что все рекомендации, данные относительно продукта являются верными, но завод-производитель не может контролировать как качество и состояние окрашиваемой (покрываемой) поверхности, так и учитывать влияние многих других факторов, влияющих на способ использования и применения материалов. Поэтому, если не получено гарантийное письмо завода, завод не несет никакой ответственности за то, чтобы ни случилось из-за применения материалов или за любые убытки и ущерб вытекающие из использования продукции завода.

Информация, содержащаяся в этой спецификации, в свете нашего опыта и политики постоянного развития продукта время от времени подвергается изменению.

Ответственность пользователя - ДО ПРИМЕНЕНИЯ продукта проверить, что данная спецификация является ныне действующей.

